


APSE

SFERODUR KATALITIC

 INDURENTE A PASTINA **FRESCO SU DURO** PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO MANGIA SMOG

DESCRIZIONE

SFERODUR KATALITIC è una miscela pronta all'uso a base di inerti minerali naturali (quarzi), di elevata durezza e speciali additivi, Fotocatalitici idonei a rendere le pavimentazioni in calcestruzzo mangia smog. L'elevata resistenza meccanica e la capacità di distruggere ed incapsulare le polveri sottili, lo rende particolarmente indicato ad essere utilizzato nelle piazze dei centri abitati con alto traffico veicolare, strade di centri urbani, parchi pubblici, aeroporti etc. E' possibile ottenere buoni effetti estetici in 5 diverse gradazioni di colori con aggiunta di selezionati pigmenti inorganici. SFERODUR KATALITIC è un prodotto già premiscelato con cemento, additivi specifici e aggiunte e viene applicato manualmente o meccanicamente su calcestruzzo fresco con il sistema "a pastina, fresco su fresco".

CAMPI DI IMPIEGO

Con il sistema a "a pastina fresco su DURO" i principali campi di impiego sono:

RIPRISTINI DI:

- Pavimentazioni in edifici
- Residenziali, commerciali e industriali
- Aree esterne, e piazze
- Interporti, aree di pubblico interesse
- Piattaforme destinate a mercati alimentari
- Aree aeroportuali, Parcheggi Esterni
- Piste stradali e ciclabili
- Industrie alimentari (Aree esterne) ecc.
- Rampe e scivoli di accesso ai box o ai parcheggi



VANTAGGI

Trattiene le polveri Sottili

- Aumenta le resistenze meccaniche della superficie
- E' indicato per pavimenti dove sia richiesta un'ottima resistenza all'abrasione.
- Aumenta le resistenze all'usura per attrito radente-volvente, determinata dal passaggio di mezzi meccanici su ruote, anche di tipo piene
- La superficie può essere levigata per ottenere miglior aspetto estetico e di pulizia
- La finitura può essere realizzata liscia o antiscivolo.
- Il prodotto risponde alle normative relativamente alle classi di resistenza al fuoco.
- Se trattato con METALCRIL 6, conferisce ottime resistenze agli agenti atmosferici, gelo e disgelo, all'attacco dei sali disgelanti e lo rende idrorepellente.
- Risponde ai requisiti definiti nella normativa UNI EN 13813

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

Acqua : SFERODUR Katalitic = 4,5÷ 5 lt. : 33 Kg

CONSUMO

- 12 kg/m² con 6 mm di spessore
- 18÷20 kg/m² con 9-10 mm di spessore, nel caso in cui il pavimento debba essere levigato

CONFEZIONI

Sacchi di carta politenata da 25 kg.



SFERODUR KATALITIC

INDURENTE A PASTINA **FRESCO SU DURO** PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO MANGIA SMOG

DATI TECNICI

| DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO | |
|--|--|
| Consistenza | polvere e granuli |
| Colore | grigio, Bianco, pesco 2 tabacco, giallo-Gb420 (altri colori non disponibili) |
| Peso Specifico (g/cm ³) | 1,92 |
| Conservazione | 2 mesi, ai fini della direttiva sul contenuto di cromo esavalente. Fino a 12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità |
| Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE | Prima dell'uso consultare il paragrafo "Salute Sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza |

| CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Colore quarzi (al naturale) | bianco - giallo -nero |
| Origine | sedimentaria metamorfica |
| Granulometria (mm) | 0,50 - 0,70 - 1 - 2 - 3 |
| Perdita al fuoco (PAF) | 0,2% |
| Durezza scala Mohs | 6° - 7° |

| DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.) | |
|---------------------------------------|---|
| Rapporto di miscelazione | Acqua : prodotto = 12,5+13,5 lt. : 100 Kg |
| Tempo di lavorabilità a +20°C | 35 min. |
| Temperatura di applicazione | da +5°C a +35°C |
| Tempo di inizio presa | 60 min. |
| Pedonabilità | 24-36 ore |

| RESISTENZE MECCANICHE | | | | |
|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------|-----------|
| Caratteristiche prestazionali | Metodo di prova | requisiti in accordo alla EN 13813 per massetti cementizi | Prestazioni del prodotto | |
| Resistenza alla compressione | UNI EN 13892/2 | 5 < N/mm ² < 80 28 gg | 28 gg | 102.5 MPa |
| Resistenza alla flessione | UNI EN 13892/2 | 1 < N/mm ² < 50 28 gg | 28 gg | 8.50 MPa |
| Resistenza all'abrasione Böhme | UNI EN 13892/3 | | 28 gg | A3 |
| Resistenza all'abrasione Wheel | UNI EN 1339/G | | 28 gg | I |

SFERODUR KATALITIC

INDURENTE A PASTINA **FRESCO SU DURO** PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO MANGIA SMOG

DATI APPLICATIVI (a pastina)

| | |
|-----------------------------|-------|
| Spessore minimo consentito | 6 mm |
| Spessore massimo consentito | 12 mm |

MATURAZIONE

E' essenziale attenersi ai tempi di stagionatura prima che il pavimento sia messo in esercizio. Tempi di stagionatura:

- Traffico pedonabile 7 giorni
- Traffico leggero 14 giorni
- In servizio (muletti) 28 giorni

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Avvertenze

Le grandi aree di calcestruzzo dovrebbero essere gettate con l'utilizzo di laser screed. Per le aree più piccole è sufficiente utilizzare il metodo tradizionale con le fasce di livello.

Applicazione a pastina

- Frattazzare brevemente il calcestruzzo, manualmente o con la macchina (foto 1)
- Impastare in betoniera verticale per calcestruzzo aggiungendo 4 ÷ 4,5 lt. di acqua pulita per ogni sacco di SFERODUR Katalitic da 33 kg e protrarre la miscelazione sino all'ottenimento di una malta omogenea e priva di grumi, di consistenza morbida.

Grandi Superfici Metodo con Laser Screed



1

Piccole superfici Metodo tradizionale



1



2



2

3/5

SFERODUR KATALITIC

INDURENTE A PASTINA **FRESCO SU DURO** PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO MANGIA SMOG

- Stendere sul calcestruzzo fresco la malta ottenuta in uno strato di spessore compreso tra 6-10 mm, non appena il calcestruzzo incomincia a solidificarsi (foto 2).
L'aria contenuta/inglobata dal calcestruzzo deve essere inferiore a 3%.
- Attendere che lo strato si rapprenda.
(Tale tempo può variare in funzione delle condizioni di temperatura ed umidità).
Dopo cominciare l'operazione di frattazzatura che dovrà essere ripetuta sino all'ottenimento di una superficie perfettamente liscia e omogenea.
- Col metodo a pastina è possibile eseguire, dopo una attesa di 7-10 giorni una levigatura della superficie per ottenere una finitura che metta in risalto i granuli di quarzo.
- Impastare in betoniera verticale per calcestruzzo aggiungendo $4 \div 4,5$ lt. di acqua pulita per ogni sacco di SFERODUR Katalitic da 33 kg e prostrarre la miscelazione sino all'ottenimento di una malta omogenea e priva di grumi, di consistenza morbida.
- Realizzazione dei riquadri.
- Stendere sul calcestruzzo fresco la malta ottenuta in uno strato di spessore compreso tra 8-12 mm.
- Attendere che lo strato si rapprenda.
Il tempo può variare in funzione delle condizioni di temperatura ed umidità.
- Con le apposite spatole sagomate e stadi di alluminio realizzare i solchi tipici della superficie antisdrucolo delle rampe dei box passando ripetutamente l'attrezzo sulla malta sino ad ottenere dei solchi omogenei e compatti.

N.B. in questo caso la frattazzatura non si deve protrarre sino all'ottenimento di una superficie liscia ma la superficie deve essere lasciata un pò più ruvida, questo ne favorirà la levigatura.

Applicazione a pastina per la realizzazione di rampe di box (con SFERODUR Katalitic specifico per RAMPE)



Suggerimenti per ottenere un risultato perfetto:

- E' vietato spruzzare meccanicamente la pastina
- Applicare SFERODUR Katalitic uniformemente con la staggia di alluminio su guide di livello per ottenere lo spessore desiderato.
- Quando SFERODUR Katalitic incomincia a indurire lisciare i bordi manualmente con una spatola, e la superficie principale meccanicamente con l'elicottero.
- La lisciatura deve essere fatta con l'elicottero. Per colori chiari (avorio, salmone, bianco) usare pale in Teflon per non bruciare la superficie.

Applicazione di antieaporante stagionante

- METALCRIL 6 deve essere applicato immediatamente dopo la finitura
- METALCRIL 6 si applica con uno spruzzo a bassa pressione uniformemente su tutta la superficie con un consumo di 60 gr/m^2 .



SFERODUR KATALITIC

INDURENTE A PASTINA **FRESCO SU DURO** PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO MANGIA SMOG

STOCCAGGIO

Durata di 2 mesi, ai fini della direttiva sul contenuto di cromo esavalente. Fino a 12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità.

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI RISCHI

Irritante per gli occhi, per la cute e per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

SMALTIMENTO


Smaltire gli imballi e gli eventuali residui in discariche autorizzate nel rispetto delle leggi locali vigenti

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la V&V srl.

Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La V&V srls riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001.



V&V srl

via Genova 20, 24040 Ciserano (BG)

13

EN 13813 CT-C80-F10-A3

INDURENTE A PASTINA FRESCO SU DURO PER PAVIMENTAZIONI IN CALCESTRUZZO MANGIA SMOG

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Reazione al fuoco: | A2 |
| Rilascio di sostanze corrosive: | CT |
| Permeabilità all'acqua: | NPD |
| Permeabilità al vapore acqueo: | NPD |
| Resistenza alla compressione: | C80 |
| Resistenza alla flessione: | F10 |
| Resistenza all'usura: | A3 |
| Isolamento al suono: | NPD |
| Affioramento del suono: | NPD |
| Resistenza termica: | NPD |
| Resistenza chimica: | NPD |
| Sostanze pericolose : | VEDI SCHEDA DI SICUREZZA |



SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

5/5

