

ADDIMIX COLOR

CONCENTRATO FIBRORINFORZATO ED
ADDITIVATO PER REALIZZARE PAVIMENTI IN
CALCESTRUZZO CON EFFETTO SASSO LAVATO



DESCRIZIONE

ADDIMIX COLOR è un concentrato studiato per la realizzazione di pavimenti in calcestruzzo colorato e/o con la finitura superficiale in sasso lavato. ADDIMIX COLOR è un prodotto pronto all'uso, premiscelato con additivi, pigmenti, agenti contrastanti il ritiro ed altre aggiunte che stabilizzano il colore e contrastano la formazione di efflorescenze biancastre.

CAMPI DI IMPIEGO

ADDIMIX COLOR si usa su pavimenti destinati ad alto traffico sia pedonale che carrabile. Per le sue caratteristiche estetiche e funzionali, trova un'ampia applicazione nella formazione di viali carrabili di accesso ad abitazioni private, piazze, accessi a centri commerciali, vialetti di villaggi turistici, bordi piscina, scivoli di accesso ai box o a parcheggi, etc.

CONFEZIONI

Sacchi di carta politenata da 25 kg.

CONSUMO

Circa 15 kg/m² per 1 cm di spessore.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

1 SACCO DA 25 KG DI ADDIMIX COLOR
2 SACCHI DA 25 KG DI CEMENTO
5 SACCHI DA 25 KG DI GRANIGLIA

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

ADDIMIX COLOR conferisce all'impasto ottime resistenze sia meccaniche, sia chimiche su pavimenti in calcestruzzo fresco nella lavorazione "fresco su fresco" oppure come betoncino di riporto "fresco su duro", incollato al supporto con APSECOL BETON o APSECOL RESIN. Su entrambi gli utilizzi aumenta le resistenze meccaniche della superficie. Inoltre, ADDIMIX COLOR rende i pavimenti realizzati:

- Maggiormente resistenti alla abrasione.
- Aumenta la lavorabilità dell'impasto
- Mantiene la stabilità cromatica e l'uniformità del colore.
- Aumenta le resistenze all'esposizione ed ai cicli del gelo.
- Rivestito con Metalcrl 35, migliora la brillantezza dei colori e la resistenza agli agenti atmosferici, gelo e disgelo, ed all'attacco dei sali disgelanti.

CERTIFICAZIONI

Sistema di gestione qualità certificato ISO 9001 (N° certificato IT.17.0227.01.QMS).
APSE S.r.l. è socio attivo di CONPAVIPER.



PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Per ottenere un impasto privo di segregazioni e di uniforme qualità è importante rispettare il rapporto acqua/cemento indicato nel paragrafo "RAPPORTO DI MISCELAZIONE".

Mettere in betoniera: 2 sacchi di cemento da 25 kg, 5 sacchi di graniglia da 25 kg e un sacco di ADDIMIX COLOR da 25 kg. Lasciare mescolare per un tempo minimo di 3-4 min.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLA MISCELA

Applicazione con sistema a pastina "fresco su fresco"

Sulla superficie in calcestruzzo fresco, livellata e regolarizzata, una volta raggiunta la pedonabilità si procede alla lavorazione con elicottero a frattazzi o, nel caso di lavorazione manuale con frattazzo la compattezza giusta valutandola con l'affossamento del dito.

Stendere l'impasto ottenuto sulla superficie, dosato in ragione di 20 kg/m² per cm di spessore.

Regolarizzare con riga in alluminio e frattazzi.

Procedere alla lavorazione fino alla lisciatura desiderata. È indispensabile applicare il prodotto con uno spessore minimo equivalente alla granulometria massima dell'inerte usato, moltiplicato per due.

Applicazione a pastina "fresco su duro"

La superficie in calcestruzzo DURO viene preparata con fresa o altro fino alla asportazione totale delle parti friabili o ammalorate.

Lavare ad alta pressione o soffiare la polvere ad alta pressione. La superficie non deve avere crepe, macchie di olio, grasso o altri tipi di contaminazioni.

Il supporto deve presentarsi molto ruvido, ed il calcestruzzo deve avere una resistenza a compressione almeno Rck 20,0 e resistenza allo strappo di almeno 1.5 N/mm².

Applicare sulla superficie APSECOL BETON o APSECOL RESIN (fare riferimento alle relative schede tecniche).

ADDIMIX COLOR

CONCENTRATO FIBRORINFORZATO ED
ADDITIVATO PER REALIZZARE PAVIMENTI IN
CALCESTRUZZO CON EFFETTO SASSO LAVATO



Stendere l'impasto ottenuto sulla superficie, dosato in ragione di 20 kg/m² per cm di spessore. Regularizzare con riga in alluminio e frettazzi. Procedere alla lavorazione fino alla lisciatura desiderata. È indispensabile applicare il prodotto con uno spessore minimo di 20 mm.

MATURAZIONE

Per una buona riuscita del lavoro e perché l'indurente possa conferire al pavimento le prestazioni richieste, è indispensabile proteggere la superficie con APSERING AQ, applicato uniformemente tramite apposito apparecchio erogatore. È anche possibile proteggere la pavimentazione con i normali presidi di cantiere (teli in polietilene, tnt), stando attenti a non irrorare con acqua prima che siano trascorse 24/36 ore dal termine dei lavori di lisciatura.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire con acqua a prodotto fresco. Meccanicamente dopo indurimento.

AVVERTENZE

Non utilizzare se il sacco è danneggiato.
Non aggiungere additivi se non previsti dal produttore.
Non aggiungere acqua quando il prodotto ha iniziato la presa.

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

Per le informazioni sulle norme di sicurezza, indicazioni di pericolo e consigli di prudenza, fare affidamento alla più recente scheda di sicurezza, facendo richiesta all'indirizzo:
ufficiotecnico@apsebg.it

STOCCAGGIO

Durata di 12 mesi, se conservato negli imballi originali, in luogo asciutto e privo di umidità. Stoccare a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

SMALTIMENTO

Smaltire il contenuto e/o il recipiente in conformità alla regolamentazione locale.

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo APSE S.r.l. - V&V Group. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. APSE S.r.l. - V&V Group si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001. Si voglia verificare la versione più aggiornata della presente Scheda Tecnica sul nostro sito: www.apse.it

