



BESCHREIBUNG

Eine weißliche Mischung aus Acrylemulsionen und Kunststoffpolymeren in Wasserdispersion für den Schutz und die angemessene Aushärtung von Zementen, Putzen und Böden. APSERING AQ kann mit anderen Behandlungen und/oder dünnen Beschichtungen belegt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

APSERING AQ ist besonders für folgende Anwendungen geeignet:

- Als Weichmacher und Abdichtungsmittel in Mörteln;
- Kann Zementmörteln zugesetzt werden, um die mechanische Festigkeit und die Wasserabweisung zu verbessern und die Rissbildung an der Oberfläche zu begrenzen;
- Als Schwundbegrenzer usw.;
- Kann als Verfestigungsgrundierung und Haftvermittler auf Betonuntergründen, Estrichen und Mauerwerk vor dem Verlegen der Flüssigmembranen ELASTOFLEX und ELASTOTAR verwendet werden.

VERPACKUNG

25 kg Kunststoff-Kanister

VERBRAUCH

80-100 g/m²

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Schützt die Oberflächen während der Aushärtung vor Sonnen- und Windeinwirkung.
- Wirkt der Bildung von Rissen entgegen und begrenzt die Flüssigkeitsaufnahme.
- Die behandelte Oberfläche erzeugt keinen Staub.
- Erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Verkehr von Autos, Wagen, Lastwagen usw.

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. ist aktives Mitglied von CONPAVIPER.



PRODUKTVORBEREITUNG

Das Produkt ist gebrauchsfertig, vor dem Auftragen schütteln. Es kann pur oder mit sauberem Wasser verdünnt verwendet werden, je nach Anwendung und Porosität des Untergrunds.

AUFTRAGSVERFAHREN

APSERING AQ wird mit Niederdrucksprühern, Rollen, Pinseln oder Airless aufgetragen, wobei darauf zu achten ist, dass keine Pfützen entstehen, sondern das Produkt gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt wird. Auf eingefärbten Mörtel oder Putz nur dann auftragen, wenn in einer Ecke oder an einer Musterprobe geprüft wurde, dass es keine Farbveränderungen oder andere visuelle Mängel aufweist.

Tragen Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +10 und +30°C auf.

WARNUNGEN

Auf sehr porösen Zementen mehrere Schichten nacheinander auftragen; die erste Schicht auftragen, abwarten, bis zur Klebefreiheit und dann die nächste Schicht auftragen, ohne einen Film zu bilden. APSERING AQ nicht bei Temperaturen unter 10°C auftragen.

Auf speziellen Quarzzementböden sofort nach der letzten Glättungsphase auftragen.

APSERING AQ ist frostempfindlich, sollte nicht der Sonne ausgesetzt werden und nicht in der Nähe von Wärmequellen liegen.

GERÄTEREINIGUNG

Die für die Vorbereitung und den Auftrag von APSERING AQ verwendet werden, müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden. Nach der Aushärtung des Produkts kann die Entfernung nur mechanisch erfolgen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern: ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG

Haltbarkeit über 12 Monate, wenn es in Originalverpackung, und an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort aufbewahrt wird. Lagerung bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Es ist frostempfindlich.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.



TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	NORM	ERGEBNIS
Aussehen	-	Flüssigkeit
Farbton	-	milchig weiß
Spezifisches Gewicht	EN ISO 2811-1	1,02 ± g/cm ³
Trockenrückstand	EN ISO 3251	7 ± 0,5%

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. in keiner Weise binden. - V&V Gruppe Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

