


BESCHREIBUNG

APSESTUK ist ein zweikomponentiger Spachtel auf Basis ungesättigter Polyesterharze mit thixotroper Konsistenz.

ANWENDUNGSBEREICHE

APSESTUK wird zum Spachteln aller zementgebundenen und metallischen Untergründe verwendet. Er ist auf Industrieböden sowie auf Betonwänden oder allgemein porösen Oberflächen anwendbar.

VERBRAUCH

Max. 20 mm pro Auftragsschicht.

MISCHVERHÄLTNIS

Komp. A : Komp. B = 1,3 : 0,05

VERPACKUNG

A+B=1,3 kg + 50 g in Plastikeimern

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Dank seiner ausgewogenen Struktur weist APSESTUK eine gute Haftung zum Untergrund, absolute Porenfreiheit, hervorragende Spachtelbarkeit und sehr gute Überlackierbarkeit auf.

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).
APSE S.r.l. ist aktives Mitglied von CONPAVIPER.


UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die zu behandelnde Oberfläche muss frei von losen Bestandteilen, Staub, Schmutz, Fett, Öl und allen anderen Stoffen sein, die die Haftung des Produkts zum Untergrund beeinträchtigen könnten.

Die Oberfläche gründlich reinigen, alle Oxidationsrückstände entfernen und mit einem Antisilikon-Verdünner entfetten.

Den Untergrund vor der Anwendung anschleifen und entstauben.

PRODUKTVORBEREITUNG

Den APSESTUK-Katalysator je nach Umgebungstemperatur hinzufügen:

Temperatur	% Katalysatorgewicht
Unter 10°C	3 – 3,5%
Zwischen 10 und 20°C	2 – 2,5%
Über 20°C	1 – 1,5%

Beide Komponenten vor Gebrauch sorgfältig mischen.

AUFTRAGEN DER MISCHUNG

Das Produkt auf einen entsprechend vorbereiteten Untergrund auftragen. Je nach gewünschter Schichtdicke eine oder mehrere Spachtelaufträge ausführen. Dabei ist sicherzustellen, dass der Spachtel gleichmäßig und vollflächig am Untergrund haftet.

Empfohlene Schichtdicke: 200–1500 µm.

Mindestverarbeitungstemperatur: +5 °C.

AUSHÄRTUNG

Für Trocknungs- und Aushärtezeiten (bei 20 °C) siehe die nachstehende Tabelle.

Verarbeitungszeit (Pot-life)	4-6 Min.
Überarbeitungsintervall	6-7 Min.
Schleifbar (Trockenschliff mit Schleifpapier P 80, P 120, P 220)	nach 30 Min. bis 2 Std.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT WARNUNGEN

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern:

ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERFÄHIGKEIT

Haltbarkeit über 12 Monate, wenn es in Originalverpackung, und an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort aufbewahrt wird. Lagerung bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.


TECHNISCHE DATEN
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C)

EIGENSCHAFTEN	ERGEBNIS
Aussehen	Thixotrope Paste
Farbe	Grau
Spezifisches Gewicht	1,80 g/cm ³
Schwindung	Keine
Thermische Beständigkeit	sehr gut 80 – 100°C
Trockenrückstand	86% nach Gewicht

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. in keiner Weise binden. - V&V Gruppe Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apsebg.it

