

**BESCHREIBUNG**

Einkomponentiges, wasserbasiertes Polyurethanprodukt, das als Verfestigungslack und Imprägniermittel für Zement- und Betonböden verwendet wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

MONOCRIL eignet sich besonders als halbgänzender Endanstrich auf Harzböden.

Es kann als Schutzschicht auf Sichtbeton, Stein- und Ziegelwänden verwendet werden.

Als Verfestigungsmittel eignet es sich für die Behandlung offener, dünner oder brüchiger Zementuntergründe mit einer Restfeuchte von bis zu 5%.

Nicht geeignet für Untergründe, die ständig aufsteigender Feuchtigkeit ausgesetzt sind.

VERPACKUNG

5 und 10 kg Metalldosen.

VERBRAUCH

60 - 100 g/m² als Lack

100-150 g/m² als Verfestigungsmittel

200-400 g/m² in mehreren Schichten, als Abdichtung

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

MONOCRIL hat eine gute Haftung auf Untergründen wie Zement, Eisen, Holz und Epoxidharzen.

Nicht vergilbend, es ist dampfdurchlässig und weist während der Anwendung eine geringe Geruchsemission auf. Es kann sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden.

ZERTIFIZIERUNGEN

Qualitätsmanagementsystem zertifiziert nach ISO 9001 (N° zertifiziert IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. ist aktiver Partner von CONPAVIPER.

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Entfernen Sie allen Schmutz, Staub usw. durch Abbürsten oder Absaugen. Entfernen Sie Öl, Fett und andere Oberflächenverunreinigungen durch **alkalische Reinigung**. Dies ist eine wirksame und günstige Methode. Sie wird durch gründliches Waschen mit einer handelsüblichen, stark reinigenden alkalischen Lösung durchgeführt, die 10-15 Minuten einwirken gelassen wird. Rückstände werden mit reichlich Wasser entfernt. Bei nicht porösen oder sehr glatten Böden ist eine mechanische Oberflächenvorbereitung durch leichtes Abschleifen mit leicht abrasiven Scheiben vorzunehmen.

PRODUKTVORBEREITUNG

MONOCRIL ist gebrauchsfertig. Falls erforderlich, kann es mit Wasser verdünnt werden.

AUFTRAGSVERFAHREN

Mit Rolle, Pinsel oder Spray auf die trockene Oberfläche auftragen.

GERÄTEREINIGUNG

Die zum Auftragen verwendeten Geräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, nach dem Aushärten nur mechanisch.

WARNUNGEN

Als Deckanstrich auf Untergründen mit einem Feuchtigkeitsgehalt von weniger als 5% auftragen.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern:

ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG

Haltbarkeit 12 Monate, wenn in Originalverpackung, und an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort aufbewahrt. Lagerung bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Ist frostempfindlich.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. in keiner Weise binden. - V&V Gruppe Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

