

**BESCHREIBUNG**

AP300 FIX STUCCO ist eine Zweikomponenten-Formulierung auf Thixo-Vinylesterharzbasis, die mit mineralischen Füllstoffen angereichert ist und lösungsmittelfrei in vordosierten Kartuschen geliefert wird.

ANWENDUNGSBEREICHE

Örtliche Verfüllung und Nivellierung für die Reparatur und Oberflächenwiederherstellung von beschädigten und korrodierten Industrieböden.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

Hohe mechanische Eigenschaften.
Hervorragende Haftung auf herkömmlichen Baumaterialien.
Schnelle Aushärtung.

VERPACKUNG

300-ml-Kartuschen mit Ausgießer.

VERBRAUCH

1,7 Kg/m/mm je nach den zu erzielenden Dicken.
Maximale Dicke 15 mm jeweils.

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).
APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER.

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Der Untergrund muss sauber, frei von Staub, Öl, Fett, Schlamm, brüchigen Teilen, Lack und auf jeden Fall frei von allem sein, was die Haftung beeinträchtigen könnte. Eventuelle Metalluntergründe in den betroffenen Bereichen müssen keine Rost, Walzzunder und andere Verunreinigungen aufweisen. In diesem Fall empfehlen wir ein kräftiges Abbürsten und den entsprechenden Rostumwandler FERROCONVERT.

PRODUKTVORBEREITUNG

Gebrauchsfertiges Produkt.
A+B 1,7 Kg./lt.

AUFTRAGSVERFAHREN

Schrauben Sie die entsprechende Düse (Mischer) auf die Oberseite der Kartusche und extrudieren Sie mit einer Pistole. Mit einem glatten Spachtel glätten. In besonderen Fällen (örtliche Ausbesserungen) kann das Produkt nach der Extrusion mit Quarzspachtel im Gewichtsverhältnis von ca. 1:1 versetzt und mit einer Glättkelle aufgetragen werden. Einsetzbar bei Temperaturen zwischen + 5° C und + 30° C.

AUSHÄRTUNG

Die Trocknungs- und Aushärtungszeiten (bei 20°C und 50 ±10% R.F), entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

Vollständige Aushärtung	24 Std.
-------------------------	---------

**GESUNDHEIT UND SICHERHEIT**

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern:

ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG

Haltbarkeit über ein Jahr, wenn das Produkt in der Originalverpackung verschlossen und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

PRODUKTLLEISTUNGEN IM BETRIEB

EIGENSCHAFTEN	ERGEBNIS
Druckfestigkeit (ASTM-D 695)	630 Kg/cm ²
Druckmodul	35000-38000 Kg/cm ²
Biegefestigkeit (ASTM-D 790)	230-270 Kg/cm ²
Spannung	0.4-0.6 Kg/cm ²
Biegemodul	35000-37000
Betriebstemperatur	-40° C bis + 40° C

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. - V&V Gruppe in keiner Weise binden. Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

