

FLOOR FAST FINISH

ZWEIKOMPONENTIGEN-VERSIEGELNDE-
ENDBEHANDLUNG,
NIEDRIGVISKOS, UV-BESTÄNDIG,
METHYLMETHACRYLAT-BASIERT



BESCHREIBUNG

Zweikomponentige, UV-beständige, niedrigviskose Versiegelung auf Methylnmethacrylat (MMA)-Basis für Bodenbeschichtungen, die mit dem FLOOR FAST-System hergestellt werden. Im flüssigen Zustand ist sie blau/violett und nach dem Aushärten nicht mehr sichtbar.

ANWENDUNGSBEREICHE

FLOOR FAST FINISH wird als Oberflächenversiegelung in FLOOR FAST-Systemen mit dekorativen Zuschlagstoffen und Flocken verwendet. FLOOR FAST FINISH ist besonders für trockene Bereiche geeignet, in denen eine hohe Abrieb- und Chemikalienbeständigkeit erforderlich ist. Dauerhafte Wasserbelastung kann zu Weißverfärbungen von FLOOR FAST FINISH führen. Sammeln Sie daher immer Müll oder (besonders heißes) Wasser in den Rinnen und leiten Sie es durch ein geeignetes Abflusssystem.

VERPACKUNG

20 kg Metall Dosen
180 kg Fass

VERBRAUCH

Je nach Verweendung.

MISCHVERHÄLTNIS

Das Mischungsverhältnis zwischen FLOOR FAST FINISH und FLOOR FAST CAT variiert je nach Anwendungstemperatur. Den Gewichtsprozentsatz des Härters, der dem Harz zugefügt werden muss, entnehmen Sie der folgenden Tabelle:

Temperatur	Katalysator-Menge
+30°C	+1% FLOOR FAST CAT
+20°C	+1,5% FLOOR FAST CAT
+10°C	+4% FLOOR FAST CAT
von 0 bis -10°C	+5% FLOOR FAST CAT

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen sauber, frei von Staub, Öl, Fett, brüchigen Teilen und allem anderen sein, was die Haftung beeinträchtigen könnte.

PRODUKTVORBEREITUNG

Die erforderliche Menge Härter zu FLOOR FAST FINISH hinzufügen, wie im Abschnitt „MISCHVERHÄLTNIS“ angegeben. Mischen Sie mit einer Bohrmaschine bei niedriger Drehzahl und einem Schneckenrad, wobei Sie darauf achten müssen, dass keine Luft in die Mischung gelangt.

AUFTRAGSVERFAHREN

Tragen Sie eine ausreichend dicke Schicht auf, damit sich ein durchgehender, ununterbrochener Harzfilm bilden kann, der eine vollständige Polymerisation gewährleistet. Tragen Sie eine weitere Schicht auf, wenn nach dem Aushärten glänzende oder klebrige Stellen zu sehen sind.

Bei der Überbeschichtung von Dickschichtsystemen oder gefüllten Beschichtungen muss das frische Produkt mit feinem Quarzsand abgestreut werden, um die Haftung zu verbessern und sicherzustellen, dass die Beschichtung in der richtigen Schichtdicke aufgetragen wird. Dadurch werden Aushärtungs- und Haftungsprobleme in der Beschichtung vermieden. Beim Auftragen von Dünnschichtbeschichtungen auf die Grundierung ist keine Quarzabstreuung erforderlich. Die Beschichtungen müssen jedoch innerhalb von 4-6 Stunden auf die Grundierung aufgetragen werden, um Haftungsprobleme zu vermeiden.

Die empfohlene Untergrundtemperatur beträgt 0 +25°C, jedoch nicht weniger als -10°C und nicht mehr als +30°C. Die Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und Aushärtung den "Taupunkt" von +3°C überschreiten. Bei Anwendungstemperaturen unter -10°C wenden Sie sich bitte an die Technische Abteilung.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende E-Mail-Adresse anzufordern: ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG

Haltbarkeit 6 Monate in ungeöffneter Verpackung. Lagertemperatur zwischen +5°C und +40°C (vor direkter Sonneneinstrahlung schützen). Flammpunkt +11,5°C. Vor Witterungseinflüssen und dem Eindringen von Feuchtigkeit/Verunreinigungen schützen.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

FLOOR FAST FINISH

ZWEIKOMPONENTIGEN-VERSIEGELNDE-
ENDBEHANDLUNG,
NIEDRIGVISKOS, UV-BESTÄNDIG,
METHYLMETHACRYLAT-BASIERT



TECHNISCHE DATEN

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C)

EIGENSCHAFTEN	NORM	ERGEBNIS
Konsistenz	-	Flüssig
Farbton	-	Transparent
Trockenrückstand	EN ISO 3251	100%
Spezifisches Gewicht	EN ISO 2811-1	1,0 g/cm ³

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. in keiner Weise binden. - V&V Gruppe Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

