

FLOOR FAST MALTA RIGIDA

BINDEMITTEL FÜR BESCHICHTUNGEN AUF
PMMA-BASIS



BESCHREIBUNG

Transparentes, mittelviskoses Zweikomponenten-Beschichtungsbindemittel auf Polymethylmethacrylat (PMMA)-Basis für Beschichtungen mit FLOOR FAST-Harzsystemen.

Das Produkt muss mit FLOOR FAST CAT gemischt werden.

ANWENDUNGSBEREICHE

wird als Bindemittel hauptsächlich in FLOOR FAST-Systemen mit dekorativen Zuschlägen und Flocken verwendet.

Systeme, die FLOOR FAST MALTA RIGIDA als Hauptbindemittel verwenden, müssen immer mit einer Versiegelung behandelt werden. FLOOR FAST MALTA RIGIDA ist ein Allzweckharz, das nicht in Bereichen mit hoher Wasserbelastung verwendet werden sollte.

VERPACKUNG

20 kg Metall Dosen
180 kg Fäss

VERBRAUCH

Je nach Verwendung.

MISCHVERHÄLTNIS

Das Mischungsverhältnis zwischen FLOOR FAST MALTA RIGIDA und FLOOR FAST CAT variiert je nach Anwendungstemperatur. Den Gewichtsprozentsatz des Härters, der dem Harz zugesetzt werden muss, entnehmen Sie der nachstehenden Tabelle:

Temperatur	Katalysator-Menge
+30°C	+1% FLOOR FAST CAT
+20°C	+2% FLOOR FAST CAT
+10°C	+4% FLOOR FAST CAT
0°C	+5% FLOOR FAST CAT

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER.



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Oberflächen müssen sauber, frei von Staub, Öl, Fett, abbröckelnden Teilen, Farbresten und allem, was die Haftung beeinträchtigen könnte, sein.

PRODUKTVORBEREITUNG

Fügen Sie FLOOR FAST MEDIUM die erforderliche Menge Härter zu, wie im Abschnitt

„MISCHUNGSVERHÄLTNIS“ angegeben.

Mischen Sie mit einer langsam laufenden Bohrmaschine und einem Spiralrührer, wobei darauf zu achten ist, dass keine Luft in die Mischung gelangt.

AUFTRAGSVERFAHREN

Tragen Sie eine geeignete Schichtdicke auf, um die Bildung eines kontinuierlichen, ununterbrochenen Harzfilms zu ermöglichen, der eine vollständige Polymerisation gewährleistet.

Die empfohlene Temperatur für die Anwendung liegt zwischen 0°C und +25°C, jedoch nicht unter -10°C und nicht über +30°C.

Die Temperatur des Untergrunds muss während der Verarbeitung und Aushärtung über dem „Taupunkt“ von +3°C liegen. Bei Anwendungstemperaturen unter -10°C wenden Sie sich bitte an die technische Abteilung.

AUSHÄRTUNG

Die Trocknungs- und Aushärtungszeiten (bei 20°C) sind der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Nutzungszeit der Mischung	15 Min.
Vollständige Aushärtungszeit	40 Min.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern:

ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG

Haltbarkeit 6 Monate in ungeöffneter Verpackung.

Lagertemperatur zwischen +5°C und +40°C

(vor direkter Sonneneinstrahlung schützen).

Flammpunkt +11,5°C. Vor Witterungseinflüssen und dem Eindringen von Feuchtigkeit/Verunreinigungen schützen.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

FLOOR FAST MALTA RIGIDA

BINDEMITTEL FÜR BESCHICHTUNGEN AUF
PMMA-BASIS



TECHNISCHE DATEN

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C)

EIGENSCHAFTEN	NORM	ERGEBNIS
Konsistenz	-	Flüssig
Farbton	-	Transparent
Trockenrückstand	EN ISO 3251	100%
Spezifisches Gewicht	EN ISO 2811-1	1,0 g/cm ³

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. - V&V Gruppe in keiner Weise binden. Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

