APSE®
floor products since 1964

N. 121 - REV. 03/2025

MIKROKUGELN

MIKROKUGELN AUS GLAS 212-63 MIKRON

BESCHREIBUNG
Mikrokugeln aus Glas, Durchmesser 212-63 µm.

ANWENDUNGSBEREICHE
Wird den Produkten für die letzte Schicht des Applikationszyklus beigemischt.

EIGENSCHAFTEN

Chemische Zusammensetzung

SiO2	70 - 73 %
Na2O	13 - 15 %
K2O	0,2 - 0,6 %
CaO	7,0 - 11 %
MgO	3,0 - 5,0 %
Al2O3	0,5 - 2,0%

Abwesenheit von freier Kieselsäure

Korngröße
Siebrückstand - kumulativ

Sieb µm	MIN %	MAX %
250	0	0
212	0	5
180	0	15
106	45	85
63	90	100

Farbton
Farbmessgerät CIE L*a*b* b*<6

Kugelförmigkeit
>80% sichtbare Qualität (Analysemethode EN-1424)
< 3% granuli di vetro e altre particelle

VERPACKUNG
Dose 2,5 kg

MISCHVERHÄLTNIS
6%-7% des Gewichts des Produkts.

ZERTIFIZIERUNGEN
ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).
APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER.

PRODUKTVORBEREITUNG
Geben Sie die erforderliche Menge MIKROKUGELN in das Harz und befolgen Sie die Anweisungen des entsprechenden Datenblatts.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern: ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG
Haltbarkeit 12 Monate in ungeöffneter Verpackung. Lagerung bei einer Temperatur zwischen +5°C und 35°C an einem trockenen Ort.

ENTSORGUNG
Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. in keiner Weise binden. - V&V Gruppe Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apsebg.it