APSE®
floor products since 1964

N. 445- REV. 04/2025

POLIGLASS MONO FINISH

FINISHING-POLYURETHAN-BINDEMITTEL
LÖSEMITTELHALTIG, EINKOMPONENTIG,
NICHT VERGILBEND, TRANSPARENT

BESCHREIBUNG
POLIGLASS MONO FINISH ist ein einkomponentiges, nicht vergilbendes, transparentes Polyurethan-Bindemittel mit Glanzeffekt. Es reagiert mit der Luftfeuchtigkeit und bildet einen Film mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit und guter Witterungsbeständigkeit.

ANWENDUNGSBEREICHE
POLIGLASS MONO FINISH wird als Finish für dekorative Bodenbeläge verwendet, die nicht vergilben und eine gute Beständigkeit aufweisen. Geeignet fü:
- Balkone, Terrassen;
- Vordächer, Außentreppen;
- Gehwege, Flure.

VERPACKUNG
3 oder 5 kg Metalldosen

VERBRAUCH
200 g/m^2

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE
- POLIGLASS MONO FINISH ist abrieb- und begehungsbeständig.
  Er weist ein hohes Haftvermögen und eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit auf und ist leicht zu pflegen.
- Vergilbungsfreiheit und Beständigkeit gegen UV-Strahlung.
- Einsetzbar von +10°C bis +30°C.

ZERTIFIZIERUNGEN
ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).
APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Die zu beschichtenden Untergründe müssen fest, trocken und frei von losen Teilen, Staub, Schmutz, Fett, Öl und allen anderen Stoffen sein, die die Haftung des Produkts auf dem Untergrund beeinträchtigen können. Vor der Behandlung ist stets ein sorgfältiges Abschleifen mit anschließender Absaugung des entstandenen Staubs erforderlich.

PRODUKTVORBEREITUNG
Einkomponentenprodukt, gebrauchsfertig.

AUFTRAGSVERFAHREN
Mit einer Rolle eine Schicht POLIGLASS MONO FINISH mit einem Verbrauch von ca. 200 g/m^2 auftragen.
Bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C auftragen.

AUSHÄRTUNG
Die Aushärtezeit von POLIGLASS MONO FINISH wird von der Umgebungstemperatur beeinflusst.
Die Trocknungs- und Aushärtungszeiten (bei 20°C) entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle:

Verarbeitungszeit	90 Min.
Erstarrungszeit	2 Std.
Begehbarkeit	24 Std.

GERÄTEREINIGUNG
Die für die Vorbereitung und Anwendung von POLIGLASS MONO FINISH verwendeten Geräte müssen unmittelbar nach der Anwendung mit DILUEPOL gereinigt werden.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT
Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern: ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG
Haltbarkeit 12 Monate, wenn es in der Original-verpackung und an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahrt wird.
Bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C lagern.

ENTSORGUNG
Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

APSE®
floor products since 1964

N. 445- REV. 04/2025

POLIGLASS MONO FINISH

FINISHING-POLYURETHAN-BINDEMITTEL
LÖSEMITTELHALTIG, EINKOMPONENTIG,
NICHT VERGILBEND, TRANSPARENT

TECHNISCHE DATEN

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C)

EIGENSCHAFTEN	NORM	ERGEBNIS
Aussehen	-	Flüssig
Farbton	-	Transparent
Spezifisches Gewicht	EN ISO 2811-1	1,03 ± 0,02 g/cm^3
Trockenrückstand (in Gewicht)	EN ISO 3251	Ca. 25%

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. - V&V Gruppe in keiner Weise binden.
Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem.
Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it