

**BESCHREIBUNG**

Mehrzweck-Haftgrundierung auf Harzbasis in Wasserdispersion, VOC-arm, mit ausgewählten mineralischen Füllstoffen mit Anti-Algen- und Anti-Schimmel-Zusätzen.

ANWENDUNGSBEREICHE

PRIMER AG 17 wird für folgende Verwendungszwecke eingesetzt:

- Vorbereitung von Zementoberflächen, die mit selbstnivellierenden oder thixotropen Spachtelmassen gespachtelt werden sollen;
- Auf Gipsputz, auf Anhydrituntergründen, auf zementhaltigem Putz vor dem Ausgleichen mit zementhaltigen oder gipshaltigen Produkten;
- Vor der Verlegung von Keramikfliesen mit Zementklebstoffen auf:
 - Gipsputz oder Spritzgips;
 - Vorgefertigte Gipsplatten;
 - Gipswandbauplatten;
 - Anhydrit-Estrichen.
- Als Fixiermittel zur Behandlung von Gipswänden, Spanplatten, Faserzement, Schaumzement, Putz usw. vor dem Tapezieren oder Streichen.

VERPACKUNG

5 und 25 kg Plastikeimer.

VERBRAUCH

80-130g/m² je nach Absorptionsvermögen des Untergrundes.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

PRIMER AG 17 ist gebrauchsfertig und lässt sich leicht auf nässearme, glatte Untergründe wie Beton, Holz, Metall, Putz, Isolierplatten, Ziegel, Porenbeton, Keramik und Sonstiges auftragen. Nach vollständiger Trocknung garantiert er eine ausgezeichnete Haftung für Spachtelungen wie MINIRASEX®, Putze bis zu 2 cm und die Verlegung von Keramikfliesen mit Zementklebern usw.

ZERTIFIZIERUNGEN

ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem (Zertifikat Nr. IT.17.0227.01.QMS).

APSE S.r.l. ist ein aktives Mitglied von CONPAVIPER.

**UNTERGRUNDVORBEREITUNG**

Vor dem Auftragen reinigen, um Staub, brüchige Teile, Fremdkörper oder nicht haftende Substanzen zu entfernen. Die Anwendung muss auf einer trockenen Oberfläche erfolgen.

PRODUKTVORBEREITUNG

PRIMER AG 17 ist gebrauchsfertig. Vor dem Auftragen kurz mischen, um das Produkt zu homogenisieren.

AUFTRAGSVERFAHREN

PRIMER AG 17 gleichmäßig auftragen, wobei die Bildung eines Films zu vermeiden ist. Bei schlechter Absorption das Produkt mit Wasser verdünnen (50-200% Wasser). Kann mit Rolle, Pinsel oder Airless-Sprühgerät aufgetragen werden. Bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C auftragen.

GERÄTEREINIGUNG

Die zum Auftragen verwendeten Geräte können sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, nach dem Aushärten nur mechanisch.

WARNUNGEN

Nicht auf magnesiumhaltige Untergründe auftragen. Auf Gipsuntergründen verringert es die Porosität und Absorption, macht sie aber nicht wasserdicht.

GESUNDHEIT UND SICHERHEIT

Informationen über Sicherheitsvorschriften, Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt; dieses ist unter folgende Email-Adresse anzufordern: ufficiotecnico@apsebg.it

LAGERUNG

Haltbarkeit 12 Monate, wenn in Originalverpackung, und an einem trockenen, feuchtigkeitsfreien Ort aufbewahrt. Lagerung bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C. Ist frostempfindlich.

ENTSORGUNG

Inhalt und/oder Behälter in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften entsorgen.

**TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN**

Lieferung und Auftragen einer Grundierung auf der Basis von modifizierten Kunstharzen in Wasserdispersion (wie "PRIMER AG 17" der Firma APSE® S.r.l.), die mit der Rolle, dem Pinsel oder im Spritzverfahren aufgetragen wird, um vor dem Auftragen von Spachtelmassen, Leimen, Klebstoffen im Allgemeinen als Untergrundabsorptionsregulator und Haftgrundierung zu dienen. Das Produkt muss auch für die Grundierung von Anhydrid- oder Gipsuntergründen geeignet sein. Das Produkt muss folgenden Leistungsmerkmale aufweisen:

Volumenmasse (g/cm³) : 1,05

Trocknungszeit vor Kleber oder Spachtelmasse:

Beton: 30 Min.

Gips: 30-60 Min.

TECHNISCHE DATEN**PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (bei +20°C)**

EIGENSCHAFT	NORM	ERGEBNIS
Ausehen	-	flüssig
Farbton	-	Grau, Grün
Spezifisches Gewicht	EN 1015-6	1,05 ± 0,1 g/cm ³

Die oben genannten Daten sind Informationen, die auf der Grundlage unserer besten technischen, anwendungstechnischen und forschungsbezogenen Kenntnisse erhalten werden. Da wir jedoch nicht in der Lage sind, direkt auf die Bedingungen vor Ort und die Ausführung der Arbeiten einzuwirken, stellen sie allgemeine Hinweise dar, die APSE S.r.l. in keiner Weise binden. - V&V Gruppe Die bereitgestellten Informationen entbinden den Käufer nicht von seiner Verantwortung, unsere Produkte persönlich auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Kunde ist ferner verpflichtet zu überprüfen, ob dieses technische Datenblatt für die betreffende Produktcharge gültig und nicht veraltet ist, da es durch spätere Ausgaben ersetzt wurde. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte vorab an unsere technische Abteilung. APSE S.r.l. - V&V Group behält sich das Recht vor, technische Änderungen jeglicher Art ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Diese Revision annulliert und ersetzt alle vorherigen, und zwar unter ständiger Überprüfung der Daten gemäß den neuen geltenden Vorschriften und unserem ISO 9001 Managementsystem. Bitte überprüfen Sie die neueste Version dieses technischen Datenblatts auf unserer Website: www.apse.it

